

# アップル・ハイブリッド・システム

## 取扱方法

### 【推奨ご使用方法】

- ・ 本処理液は純水もしくは市水にて 10～30 倍に希釈してください。
- ・ 本処理液を加熱する場合は 30～50℃が適温となります。
- ・ 本処理液の浸漬時間は 2～10 分程度となります。
- ・ 処理後は水洗せずに乾燥（拭取り可）させた方が防錆性能は持続します。

※アップルジェルは原液・常温にて刷毛などで塗布してご使用ください。

### 【ご使用上の注意事項】

- ・ 眼、皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具を着用してください。
- ・ 万一眼や皮膚に付着した場合は直ちに流水で充分洗眼、皮膚洗浄してください。
- ・ 違和感が残る場合は医師の診断を受けてください。
- ・ 本処理液を廃棄する場合は、アルカリ溶液にて中和し沈殿物は産業廃棄物、水分は自治体指定の pH 域・排水量（自治体指定工場を除く）にて排水して下さい。

以上